



**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**Mühendislik Fakültesi**  
**Kimya Mühendisliği Bölümü**



Sayı: B.30.2.İST.0.17.81.00/693 / 2056

30.12.2014

**ANALİZ TEST RAPORU**

**Rapor İsteyen Kuruluş** : TARDIGRADE YAPI KİMYASALLARI SAN.TİC.A.Ş.

**Adres** : Akçaburgaz M., 153. Sk., Seçkin Plaza, No: 13/Z, 34522  
Esenyurt / İSTANBUL  
Tel: +90 (212) 798 24 66 Faks: +90 (212) 798 24 67

**İstenilen Test** : Uçucu Organik Bileşik (VOC) tespiti

**Test Yöntemi** : Bu test, "ASTM D3960 – 5 (Reapproved 2013): Standard Practice for Determining Volatile Organic Compound (VOC) Content of Paints and Related Coatings" standartına göre yapılmıştır. Numunelerin A ve B bileşenleri karıştırılmış ve tartılmıştır ( $W_i$ ). Bu karışım  $110 \pm 5$  °C sıcaklıktaki etüve konulup 1 saat boyunca bekletilmiştir (lütfen ilgili ASTM standartının 6. maddesine bakınız). Bir saat sonra numuneler oda sıcaklığına soğumaya bırakılarak tekrar tartımları alınmıştır ( $W_f$ ). VOC değerleri gr/lt birimi olarak ilgili standartta belirtilen aşağıdaki fomüle göre hesaplanmıştır:

$$VOC \text{ (gr / lt)} = \frac{(W_i - W_f)}{W_i} \times 100 \times \text{yogunluk} \times 1000$$

**Test Tarihi** : 19.12.2014 - 25.12.2014.

**Test Cihazları** : 0,0001 gr (0,1 mg) hassasiyete sahip VA304 Model GEC (Avery, İngiltere) marka terazi ve Heraeus marka (Model: R1560) silindirik etüv kullanılmıştır.

**Test Sonucu** :

MARKA – KOD	ÜRÜN TANIMI	VOC DEĞERİ gr/lt
†ardigrade ERMT 900	EPOKSİ MORTAR	17± %10



Prof. Dr. İsmail AYDIN  
İstanbul Üniversitesi  
Mühendislik Fakültesi  
Kimya Mühendisliği Bölümü  
**Prof. Dr. İsmail AYDIN**  
**BSc, DIC, PhD**